

Tyyppi

Keitetystä pellavaöljystä (vernissasta), väripigmenteistä ja valopetroolista valmistettu himmeä ulkomaali. Hyvän peittokykynsä ansiosta yksi maalauskerro antaa hyvän ja tasaisen pinnan. Hapettuvan sideaineen, keitetyn pellavaöljyn, ansiosta maalikalvo hengittää puun vaatimalla tavalla. Kosteus pääsee haihtumaan maalin läpi, maali ei kuoriudu irti eikä puu sen alla lahoa.

Käyttökohteet

Käsittelemättömät ja aikaisemmin erilaisilla öljy-, alkydi- tai muovisideaineisilla maaleilla maalatut sekä erilaiset teollisesti pohjamaalatut puupinnat. Soveltuu myös erilaisten rappaus- ja tasoitepintojen maalaukseen.

Tekniset tiedot

Himmeä kiiltoaste. Tiheys 1,5–1,8 kg/l värisävyistä riippuen. VOC-päästöt alle 150 g/l. EU VOC raja-arvo: (cat A/d) 300 g/l (2010).

Värisävyt

Uula-Värikartan mukaiset sävyt lukuunottamatta sävyjä sini (6000) ja misteli (8210). Tehdastilauksena myös muita värisävyjä. Uula-Petrooliöljy maali sävytetään aidoista pigmenteistä valmistetuilla Uula-sävytystahnoilla.

Levitystapa & maalausolosuhteet

Sivellin. Maalattavan pinnan on oltava kuiva, puun kosteuden alle 15 %, ilman kosteuden alle 80 % ja lämpötilan vähintään +10°C.

Kuivumisaika

+20°C ja suhteellinen ilmankosteus <50 %: Kosketuskuiva olosuhteista riippuen 1–3 vrk:n kuluttua. Päällemaalattavissa aikaisintaan 3 vrk:n kuluttua. Maalin kuivuminen edellyttää valoa ja lämpöä.

Riittoisuus

Sahalauta n. 5 m²/l. Hienosahattu tai vanha maalipinta n. 7 m²/l.

Ohentaminen

Uula-Öljy maalin Ohenne 1166 max. 10% kertamaalauksessa. Kahteen kertaan maalattaessa (esim. ensimmäinen kerta irtolautoina) ohennus 20-40% ensimmäisellä kerralla. Suosittelemme kahteen kertaan maalausta jos kohde on altis erityisen koville ilmastorasituksille. Vanhan keittomaalipinnan päälle maalattaessa ohennus 15-20% kertamaalauksessa.

Työvälineiden pesu

Työvälineet puhdistetaan Uula-Yleisohenteella tai lakkabensiinillä ja lopuksi saippualla ja vedellä.

Pakkauskoko

0,9 l, 2,7 l ja 9 l.

Varastointi & ympäristöhaittojen ehkäisy

Kuivassa ja viileässä paikassa. Ei jäätyvää. Tyhjtät ja kuivat peltipakkaukset voi toimittaa metallikierrätykseen tai sen puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen.

Paloluokitus

Huom! Hävitä öljyiset trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla vedellä ennen roskeen heittämistä mahdollisen pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

Maalausohjeet

Esikäsitteily

Pese likainen pinta [Kiiruna-Maalinpesuaineella](#) ja homehtunut pinta homepesuaineella. Poista irtonainen ja huonosti kiinni oleva maali kaapimella, hiomalla tms. Vanhat, paksut maalikerrokset voit poistaa tehokkaalla [Uula-Maalinpoistoaineella](#). Hio harmaantunut/nukkaantunut puupinta.

Pohjamaalaus

Aikaisemmin maalatut puupinnat: Paikkapohjamaalaa puupuhtaat pinnat [Uula-Ulkopohjamaalilla](#) ja käsittele pinta muuten [Uula-Homeenestoaineella](#).

Maalaamattomat puupinnat: Pohjamaalaa Uula-Ulkopohjamaalilla.

Uutta, teollisesti pohjamaalattua puupintaa ei tarvitse pohjamaalata tai käsitellä Uula-Homeenestoaineella.

Jos kyseessä on uusi höyläpinta, hio pinta karheaksi tartunnan varmistamiseksi tai suojaa se Uula-Homeenestoaineella ja anna pinnan vanhentua 1–2 vuotta.

Valmiiksi maalaus

Maalaa runsaalla Uula-Petrooliöljymaalilla kertaalleen. Maalattavasta pinnasta tulee tasaisen kaunis, kun maalaat huolellisesti ilman jälki-käteen tehtäviä paikkamaalauksia.

Huomioitavat asiat ja maalausvinkit

- Sekoita yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä samaan astiaan mahdollisten sävyerojen välttämiseksi.
- Tarkista sävy ennen maalaustyön aloittamista. Tee koemaalaus laudanpalalle tms.
- Sekoita maali huolellisesti aina ennen maalausta.
- Älä maalaa suorassa auringonpaisteessa, auringon kuumentamaa pintaa tai vesisateessa.
- Saadaksesi tasaisen maalipinnan, maalaa pinnat laudoituksen suuntaisina kaistoina sopivaan katkoon asti.
- Käsittele myös puutavaran poikkileikkauspinnat huolellisesti.
- Käyttäessäsi korkeapaineruiskua, levitä maali vielä siveltimellä, jotta maali levittyisi tasaisesti. Ruiskumaalattaessa maalia tulee ohentaa n. 10 % Uula-Öljymaalin ohenne 1166:lla.
- Jos uuden puupinnan maalaus siirtyy seuraavalle vuodelle, suojaa pinta [Uula-Homeenestoaineella](#).

Käänny epäselvissä tapauksissa valmistajan tai asiantuntevan jälleenmyyjän puoleen ennen maalauksen aloittamista.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat testeihin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. alustan karheudesta, laadusta, väristä ja edellisistä käsitteilyistä. Koska emme voi vaikuttaa tuotteen käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain tuotteen laadusta ja takaamme, että se on Uulatuoite Oy:n korkean laadun mukaista. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta.